



FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION | SCHEDA TECNICA

ARTIGO ITEM ARTICOLO			ALTAMURA	
COMPOSIÇÃO COMPOSITION COMPOSIZIONE			82% PES + 18% CV	
COMPOSIÇÃO SUPORTE SUPPORT COMPOSITION COMPOSIZIONE SUPPORTO			100% PES	
PESO WEIGHT PESO			390g/m² ± 5%	
LARGURA WIDTH ALTEZZA			145 ± 2cm	
COMPRIMENTO APROXIMADO DO ROLO APPROXIMATE ROLL LENGTH LUNGHEZZA PEZZE INDICATIVA			30 - 45m	
ACABAMENTO / TRATAMENTO FINISHING FINISSAGI / TRATTAMENTI			EASY & CLEAN	
RESISTÊNCIA A ABRASÃO ABRASION RESISTANCE TEST EN ISO 12947-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALL'ABRASIONE (END POINT)			> 30.000	CICLOS CYCLES GIRI
RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING PILLING TEST ISO 12945-2 (MARTINDALE) RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING			4	
SOLIDEZ DA COR A LUZ ARTIFICIAL XENOTEST ISO 105-B02 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE			4	
SOLIDEZ DA COR AO ESFREGAMENTO COLOUR FASTNESS TO RUBBING ISO 105 -X12 SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	SECO	DRY SECCO	4	
	ÚMIDO	WET UMIDO	3	
ENCOLHIMENTO APÓS LAVAGEM (30°C) DIMENSION FASTNESS TO WASHING (30°C) RIENTRO AL LAVAGGIO (30°C)	TRAMA	WEFT TRAMA	2%	
	URDUME	WARP ORDITO	2%	
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E CUIDADOS WASHING INSTRUCTIONS AND CARE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE				
A simbologia e os cuidados com a conservação informados nesta ficha técnica se referem somente ao tecido, e não à peça confeccionada ou aos demais acabamentos posteriores. The symbology and conservation care informed in this technical sheet refer only to the fabric, and not to the made piece or other subsequent finishes. La simbologia e le cure di conservazione indicate in questa scheda tecnica si riferiscono solo al tessuto, e non al pezzo fatto o ad altre finiture successive.				