FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DESCRIPTION | *SCHEDA TECNICA*

ARTIGO ITEM *ARTICOLO*			ALTAMURA
COMPOSIÇÃO COMPOSITION *COMPOSIZIONE*			82% PES + 18% CV
COMPOSIÇÃO SUPORTE SUPPORT COMPOSITION *COMPOSIZIONE SUPPORTO*			100% PES
PESO WEIGHT *PESO*			390g/m² ± 5%
LARGURA WIDTH *ALTEZZA*			145 ± 2cm
COMPRIMENTO APROXIMADO DO ROLO APPROXIMATE ROLL LENGTH *LUNGHEZZA PEZZE INDICATIVA*			30 - 45m
ACABAMENTO / TRATAMENTO FINISHING *FINISSAGI / TRATTAMENTI*			EASY & CLEAN
RESISTÊNCIA A ABRASÃO ABRASION RESISTANCE TEST EN ISO 12947-2 (MARTINDALE) *RESISTENZA ALL'ABRASIONE (END POINT)*			> 30.000 **CICLOS** CYCLES *GIRI*
RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING PILLING TEST ISO 12945-2 (MARTINDALE) *RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI PILLING*			4
SOLIDEZ DA COR A LUZ ARTIFICIAL XENOTEST ISO 105-B02 *SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE*			4
SOLIDEZ DA COR AO ESFREGAMENTO COLOUR FASTNESS TO RUBBING ISO 105 -X12 *SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO*	**SECO**	DRY *SECCO*	4
	ÚMIDO	WET *UMIDO*	3
ENCOLHIMENTO APÓS LAVAGEM (30ºC) DIMENSION FASTNESS TO WASHING (30°C) *RIENTRO AL LAVAGGIO (30ºC)*	**TRAMA**	WEFT *TRAMA*	2%
	URDUME	WARP *ORDITO*	2%
RESISTÊNCIA A CHAMAS FLAME RESISTENCE CAL TB 117:2013 *RESISTENCIA AL FUOCO*			**APROVADO** PASS *APROVATO*

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO E CUIDADOS

WASHING INSTRUCTIONS AND CARE

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE



A simbologia e os cuidados com a conservação informados nesta ficha técnica se referem somente ao tecido, e não à peça confeccionada ou aos demais acabamentos posteriores.

The symbology and conservation care informed in this technical sheet refer only to the fabric, and not to the made piece or other subsequent finishes.

La simbologia e le cure di conservazione indicate in questa scheda tecnica si riferiscono solo al tessuto, e non al pezzo fatto o ad altre finiture successive.